

ELASTOCOVER 5A



IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO Y AISLANTE TÉRMICO

CON MICRO
CÉLULAS
AISLANTES



CONTIENE
FIBRAS SUPER
ELÁSTICAS



AHORRADOR
DE ENERGÍA



NO REQUIERE
MALLA



Sistema integral de
impermeabilización



COLORES DISPONIBLES ● ●

PRESENTACIÓN 200 L 19 L GALÓN

DESCRIPCIÓN

ELASTOCOVER 5A es un impermeabilizante sintético, formulado a base de resinas acrílicas y fibras súper elásticas, además de los pigmentos de la mejor calidad, que le confieren un alto nivel de adherencia, elasticidad, reflectividad (color blanco) y resistencia a las condiciones climáticas.

USO

- Como un sistema completo de impermeabilización o complementario para todo tipo de techos.
- Como componente dentro de un sistema de impermeabilización más complejo en combinación con membranas de refuerzo.
- Como mantenimiento o renovación a sistemas de impermeabilización anteriores.
- Como acabado reflectivo para otros sistemas de impermeabilización (**color blanco**)
- Como sellador en remates y traslapes.

PROPIEDADES

- Producto cumple con las especificaciones de reflectancia solar emisividad térmica.
- Excelente elasticidad y adherencia que le permite soportar movimientos térmico-estructurales y tránsito ligero.
- Puede ser aplicado sobre cualquier superficie.
- Cumple con todos los requerimientos de un sistema de impermeabilización de mayor complejidad.
- **ELASTOCOVER 5A** (blanco) además de impermeabilizar reduce la temperatura de la vivienda, lo que ayuda en el ahorro de energía.
- Producto Ecológico.

CLIMAS



SUPERFICIES



LÁMINA



MADERA



CONCRETO



ELASTOCOVER 5A

FORMA DE EMPLEO

SISTEMA SENCILLO (PASOS)

-  **1** Es importante que la superficie este limpia y seca, no debe contar con presencia de polvos, grasas o partículas sueltas eliminando el mal estado de impermeabilizantes anteriores.
-  **2** Aplique **SELLADOR ELASTOMÉRICO ZAHORI** sin diluir, en toda la superficie utilizando brocha, cepillo, rodillo o aspersión rendimiento de 5 m²/lt. (dependiendo de la superficie).
-  **3** Una vez seco el primario selle las grietas, bases, tubos y chaflanes los cuales deberán ser reparados con **CEMENTO ACRÍLICO**.
-  **4** Aplicar una capa en toda la superficie de **ELASTOCOVER 5A** a razón de 1 lt/m². (sin diluir)
-  **5** Tiempo mínimo de secado de la primer capa será de 4 a 6 horas. Dependiendo de la temperatura ambiente, para aplicación de una segunda capa en caso de ser requerida.
-  **6** Tiempo de curado total de 5 a 7 días. Dependiendo de la temperatura ambiente.

SISTEMA REFORZADO (PASOS)

-  **1** Preparar la superficie como lo muestra el paso **1 al 3** del sistema sencillo.
-  **2** Utilizando brocha, cepillo, rodillo o aspersión, aplicar una capa de **ELASTOCOVER 5A** a razón de 1lt/m². (sin diluir). Simultáneamente aplique malla de refuerzo con traslapes mínimos de 10cm. (4 pl.) para posteriormente aplicar la segunda capa.
-  **3** Deje secar la primer capa como mínimo de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura ambiente y aplique la segunda capa de **ELASTOCOVER 5A** a razón de 1lt/m², dejar secar 24 horas.
-  **4** Tiempo de curado total de 5 a 7 días. Dependiendo de la temperatura ambiente.

RENDIMIENTOS

1 LITRO POR METRO ² (DEPENDIENDO DE LA IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE)

PRESENTACIÓN

GALÓN 3.8 LITROS. / CUBETA 19 LITROS. / TIBOR 200 LITROS.

* Esta información se encuentra en la etiqueta del producto.

ALMACENAJE Y RECOMENDACIONES

ALMACENAJE



Bajo techo, en un lugar fresco y seco, evite temperaturas por debajo de los 5°C y no mayores a 40°C. En envase cerrado el producto mantiene sus propiedades durante 12 meses.

RECOMENDACIONES



Para uso en exteriores solamente.



Ropa de protección, guantes y gafas deben ser utilizados durante la aplicación de este producto.



Siempre aplicar en un día claro y soleado. Aplicar en horas de la mañana para permitir el máximo tiempo de curado.



No debe ser diluido.
No someterse en inmersión continua en agua.



No es recomendable realizar aplicaciones a temperaturas menores a los 5°C ni cuando exista alguna posibilidad de lluvia.



No se recomienda en áreas con tránsito intenso.



Este producto es vulnerable al derrame de solventes.



CONTRAINDICACIONES



No ingerir.
No inducir al vomito en caso de ingestión.



Lavar con abundante agua durante 15 minutos en caso de contactos con los ojos y/o la piel.



En caso de reacciones alérgicas, solicitar atención médica.